

CLASSE

Procedura di stazza

Vele a membrana con tessuto differenziato (tipo box o altri)

Il Regolamento della classe UFO 22 prevede ai punti H 2.2 e H 3.1 un peso minimo del tessuto di 4,2 Once/Yarda² (Sailmakers unit).
Espresso in grammi il peso è di 179,89 Gr/m².

Ogni singola vela del tipo box deve portare, indicato in maniera indelebile, firmato dal velaio, un riquadro di cm 20 x 20 di lato che individui l'area di minor peso del tessuto costituente la vela.

Ogni vela dovrà essere accompagnata da un campione di tessuto "copia identica" (stesso numero di fili, stessa disposizione, stesso laminato) al riquadro marcato sulla vela.

Il campione deve riportare: spessore del laminato e diametro dei fili in millesimi di millimetro, la firma del velaio ed il numero velico, il peso minimo del campione deve essere 7,2 grammi.

Si richiama l'attenzione degli skippers sul fatto che il campione ha valore di autocertificazione del velaio e trattandosi di un documento auto-referenziale non potrà avere valore di prova certa in caso di protesta di stazza dovuta al fatto che il protestante non ritenga soddisfatti i suoi diritti. Sarà assunta come "Prova certa", in caso di protesta, solo e soltanto un quadrato, ritagliato, su indicazione del protestante, dalla vela, di lato 20 x 20 cm.

Quanto sopra costituisce norma transitoria fino al 31.12.06.

Il Presidente della Classe
Giorgio ZORZI

Il Rappresentante del Comitato Tecnico
Ezio BRAGA

.....

.....

Lo Stazzatore FIV n.131
Dott. Ing. Giorgio BAZZINI

.....